

ETICHETTE ADESIVE A4

FRONTALE

Descrizione: Carta non patinata garantita per stampa laser.

Scadenza: Per applicazioni laser, ink-jet, fotocopie.

Stampabilità: Adatto per la stampa su flexografica (tutte le varianti), tipografica (convenzionale e UV), offset convenzionale, offset UV, serigrafia, hot stamping, laser.

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m ²	70	± 4%
Spessore	ISO 534	µm	90	± 5
Punto di bianco ISO	ISO 2470-2	%	103	± 2
Punto di bianco CIE	ISO 11475	%	143	± 5
Opacità	ISO2471	%	91	-2
Resistenza alla trazione long./trasv.	ISO 1924-2	kN/m	≥ 3,2 / ≥ 1,9	

VALORI SOGGETTI A POSSIBILI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE SI BASANO SULLA NOSTRA ESPERIENZA E CONOSCENZA E DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME UNA RACCOMANDAZIONE GENERALE.

VALUES SUBJECT TO POSSIBLE CHANGES WITHOUT NOTICE.

ALL TECHNICAL INFORMATION REPORTED IS BASED ON OUR EXPERIENCE AND KNOWLEDGE AND SHOULD BE CONSIDERED AS A GENERAL RECOMMENDATION.

CONTATTI / CONTACT:

ROTOLIFICIO FM DI MARUCCI GIUSEPPA
GIROLAMO VARNELLI 7
62034 MUCCIA - ITALY
TEL. : +39 0737646397
MAIL: INFO@ROTOLIFICIOFM.IT

FRONTALE				
<i>Descrizione:</i> Carta non patinata garantita per stampa laser.				
<i>Scadenza:</i> Per applicazioni laser, ink-jet, fotocopie.				
<i>Stampabilità:</i> Adatto per la stampa su flexografica (tutte le varianti), tipografica (convenzionale e UV), offset convenzionale, offset UV, serigrafia, hot stamping, laser.				
Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m ²	70	± 4%
Spessore	ISO 534	µm	90	± 5
Punto di bianco ISO	ISO 2470-2	%	103	± 2
Punto di bianco CIE	ISO 11475	%	143	± 5
Opacità	ISO2471	%	91	-2
Resistenza alla trazione long./trasv.	ISO 1924-2	kN/m	≥ 3,2 / ≥ 1,9	

SUPPORTO				
<i>Descrizione:</i> Carta supporto patinata bianco indicato per stampanti laser. Indicato per le applicazioni che richiedono un supporto sottile.				
<i>Colore:</i> Bianco.				
Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m ²	74	71 - 77
Spessore	ISO 534	µm	79	74 - 84
Resistenza alla trazione long./trasv.	ISO 1924-2	kN/m	≥ 3,8 / ≥ 2,1	

VALORI SOGGETTI A POSSIBILI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE SI BASANO SULLA NOSTRA ESPERIENZA E CONOSCENZA E DEVONO ESSERE CONSIDERATE
COME UNA RACCOMANDAZIONE GENERALE.

VALUES SUBJECT TO POSSIBLE CHANGES WITHOUT NOTICE.
ALL TECHNICAL INFORMATION REPORTED IS BASED ON OUR EXPERIENCE AND KNOWLEDGE AND SHOULD BE CONSIDERED AS A GENERAL RECOMMENDATION.

CONTATTI / CONTACT:

ROTOLIFICIO FM DI MARUCCI GIUSEPPA
GIROLAMO VARNELLI 7
62034 MUCCIA - ITALY
TEL. : +39 0737646397
MAIL: INFO@ROTOLIFICIOFM.IT