

WHITE BACK "946"



GRAMMATURA (G/M2) GRAMMAGE (G/M2)	120
SPESORE THICKNESS	144
UMIDITÀ UMIDITY	5.6
ASSORBIMENTO ACQUA (COBB TEST 60" BS) COBB TOPSIDE	150
RESISTENZA ALLA TRAZIONE MD TENSILE STRENGTH MD	10.6
RESISTENZA ALLA TRAZIONE CD TENSILE STRENGTH CD	5.3
RESISTENZA ALLO STRAPPO TEAR MACHINE DIRECTION	790
RUVIDITÀ BENDTSEN FRONTALE ROUGHNESS BENDTSEN WIRESIDE	80
LISCIO BEKK FRONTALE SMOOTHNESS BEKK WIRESIDE	30
OPACITÀ OPACITY	97.5
PUNTO DI BIANCO CIE CIE WHITENESS	165

VALORI SOGGETTI A POSSIBILI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE SI BASANO SULLA NOSTRA ESPERIENZA E CONOSCENZA E DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME UNA RACCOMANDAZIONE GENERALE.

VALUES SUBJECT TO POSSIBLE CHANGES WITHOUT NOTICE.

ALL TECHNICAL INFORMATION REPORTED IS BASED ON OUR EXPERIENCE AND KNOWLEDGE AND SHOULD BE CONSIDERED AS A GENERAL RECOMMENDATION.

CONTATTI / CONTACT:

ROTOLIFICIO FM DI MARUCCI GIUSEPPA
GIROLAMO VARNELLI 7
62034 MUCCIA - ITALY
TEL. : +39 0737646397
MAIL: INFO@ROTOLIFICIOFM.IT