

# BLUE BACK 269



## SCHEDA TECNICA | Technical data sheet

**GRAMMATURA:** 115 g/m<sup>2</sup>  
Grammage:

## CARTA PER AFFISSIONE CON RETRO BLU PER STAMPANTI OFFSET Affiche paper with blue back side for offset printing

	PROPRIETÀ Characteristic	METODO Method	UNITÀ Unit	VALORE Typical value	TOLLERANZA Tolerance
1	<b>GRAMMATURA</b> Grammage	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	115	± 5
2	<b>SPESSORE</b> Thickness	DIN EN ISO 534	µm	140	± 10
3	<b>PUNTO DI BIANCO CIE</b> CIE Whiteness	ISO 11475	%	101	± 5
4	<b>OPACITÀ (CARTA ASCIUTTA)</b> Dry opacity	ISO 2471	%	99	± 1
5	<b>OPACITÀ (CARTA BAGNATA)</b> Wet opacity	ISO 2471	%	98	± 2
6	<b>ASSORBIMENTO ACQUA (COBB TEST 60"BS)</b> Water absorption Cobb 60" bs	DIN EN ISO 535	g/m <sup>2</sup>	25	± 5
7	<b>RES. ALLA TRAZIONE (CARTA UMIDA) MD</b> Wet tensile strength md	DIN ISO 3781	kN/m	> 0.8	
8	<b>RES. ALLA TRAZIONE (CARTA UMIDA) CD</b> Wet tensile strength cd	DIN ISO 3781	kN/m	> 0.8	
9	<b>ESPANSIONE (CARTA UMIDA)</b> Wet expansion	DIN 54517	%	2.2	± 0.5

VALORI SOGGETTI A POSSIBILI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE SI BASANO SULLA NOSTRA ESPERIENZA E CONOSCENZA E DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME UNA RACCOMANDAZIONE GENERALE.

VALUES SUBJECT TO POSSIBLE CHANGES WITHOUT NOTICE.

ALL TECHNICAL INFORMATION REPORTED IS BASED ON OUR EXPERIENCE AND KNOWLEDGE AND SHOULD BE CONSIDERED AS A GENERAL RECOMMENDATION.

## CONTATTI / CONTACT:

ROTOLIFICIO FM DI MARUCCI GIUSEPPA

GIROLAMO VARNELLI 7

62034 MUCCIA - ITALY

TEL. : +39 0737646397

MAIL: [INFO@ROTOLIFICIOFM.IT](mailto:INFO@ROTOLIFICIOFM.IT)