

BLUE BACK 269L



SCHEDA TECNICA | Technical data sheet

GRAMMATURA: 115 g/m²
Grammage:

CARTA PER AFFISSIONE CON RETRO BLU PER STAMPANTI OFFSET Affiche paper with blue back side for offset printing

	PROPRIETÀ Characteristic	METODO Method	UNITÀ Unit	VALORE Typical value	TOLLERANZA Tolerance
1	GRAMMATURA Grammage	DIN EN ISO 536	g/m ²	115	± 5
2	SPESSORE Thickness	DIN EN ISO 534	µm	150	± 10
3	PUNTO DI BIANCO CIE CIE Whiteness	ISO 11475	%	104	± 5
4	OPACITÀ (CARTA ASCIUTTA) Dry opacity	ISO 2471	%	99	± 1
5	OPACITÀ (CARTA BAGNATA) Wet opacity	ISO 2471	%	98	± 2
6	ASSORBIMENTO ACQUA (COBB TEST 60" BS) Water absorption Cobb 60" bs	DIN EN ISO 535	g/m ²	25	± 5
7	RES. ALLA TRAZIONE (CARTA UMIDA) MD Wet tensile strength md	DIN ISO 3781	kN/m	> 0.8	
8	RES. ALLA TRAZIONE (CARTA UMIDA) CD Wet tensile strength cd	DIN ISO 3781	kN/m	> 0.7	
9	ESPANSIONE (CARTA UMIDA) Wet expansion	DIN 54517	%	2.2	± 0.5

VALORI SOGGETTI A POSSIBILI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE SI BASANO SULLA NOSTRA ESPERIENZA E CONOSCENZA E DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME UNA RACCOMANDAZIONE GENERALE.

VALUES SUBJECT TO POSSIBLE CHANGES WITHOUT NOTICE.

ALL TECHNICAL INFORMATION REPORTED IS BASED ON OUR EXPERIENCE AND KNOWLEDGE AND SHOULD BE CONSIDERED AS A GENERAL RECOMMENDATION.

CONTATTI / CONTACT:

ROTOLIFICIO FM DI MARUCCI GIUSEPPA

GIROLAMO VARNELLI 7

62034 MUCCIA - ITALY

TEL. : +39 0737646397

MAIL: INFO@ROTOLIFICIOFM.IT